Typy a triky

Príprava pedigu

Pedig sa dodáva v kotúčoch a manipulácia s jednotlivými prútmi, ako je vyťahovanie z kotúča a aj samostatné pletenie je dosť nepraktická, ak sa pedig stáča do slučiek. Mne sa osvedčilo pred manipuláciou s pedigom nasledovný postup:

- namočiť celý kotúč na chvíľu do vlažnej vody (stačí na minutku)
- na jeden koniec navliecť gumičku a za tento koniec ho zavesiť, aby sa narovnal a vyschol. Pod gumičku vždy zastrčím lístok s priemerom pedigu lebo ak máte zavesený vedľa seba 2,25 mm a 2,5 mm nemáte niekedy šancu rozoznať ktorý je ktorý.

Ľahšie sa po tejto „úprave“ prúty vyťahujú z celého zväzku a hlavne sa pri pletení toľko nezmotávajú osnovné a opletacie prúty.

Dná s vyvŕtanými dierkami môžete zakúpiť aj v našom E-shope. Pred pletením si ho môžete dokrášliť servítkovou technikou alebo nalepiť samolepiacu tepetu. Vyrábajú sa už celkom zaujímavé tapety s rôznymi vzormi. Výhodou samolepiacej tapety je ľahké utretie v prípade obliatia. Pre úplných začiatočníkov nedoporučujem hranaté dná. Ťažšie sa drží tvar celého košíka. Chce to trošku šikovnosti, aj keď osnovy zdvojíte. Pri úplných začiatkoch preto použite ovál alebo kruh. Dná sa dajú použiť aj ako veka.
Dná majú vyvŕtané otvory 2,5 mm. Môžete ich tiež pred použitím nalakovať, nebudú sa krútiť a sú odolnejšie voči vonkajším vplyvom.

Osnovy by mali byť hrubšie ako opletacie prúty. Pri bežných košíkoch je ideálne na osnovy používať pedig 2,5 mm a na opletanie 2,25 mm. Ak chcete „tuhší“ košík, môžete samozrejme na pletenie tiež použiť pedig 2,5 mm. Na jemnejšie košíky, zvončeky a pod. používame samozrejme tenšie pedigy.
Pri vyšších alebo tvarovaných košíkoch radšej zdvojte osnovy, aby boli košíky dostatočne pevné. Zdvojené osnovy umožňujú urobiť veľmi pekné, bohatšie uzávierky. Ak sú osnovy od seba vďaka tvaru košíka dosť vzdialené, môže uzávierka pôsobiť voľne, nedokončene. V takom prípade sa nebojte osnovy strojnásobiť, uzávierka bude pôsobiť kompaktnejšie a bohatšie.

Dĺžka osnov

Pred pletením košíka musíme vedieť aký typ založenia osnov použijeme, aký vysoký bude košík a akú uzávierku použijeme. Od týchto troch dĺžok (viď. obrázok) závisí celá dĺžka osnov.
Pri košíkoch (táckach) s ušami tvorenými zvyšovaní opletku napr. korálkami, je potrebné brať výšku košíku v najvyššom bode.
Pri košíkoch nízkych ale viac vypuklých alebo roztvorených do šírky (ošatky) musíme tiež počítať buď s dĺžkou ohnutej osnovy alebo s dĺžkou roztvorenia košíka a nie len s jeho výškou. Pri košíkoch roztvorených do šírky sú osnovy pred pletením uzávierky od seba dosť vzdialené a na uzávierku je tým pádom treba dlhšie osnovy. Tak isto je potrebné nechať pár cm rezervu na manipuláciu s osnovnými prútmi pri pletení uzávierky. Centimetrový prút pri dokončovaní nemôžete poriadne ani len uchopiť a nieto ho ešte tvarovať a je neskoro zistiť že krásnu uzávierku nemôžete utiahnuť alebo ešte horšie, že ju nemôžete dokončiť kvôli krátkym osnovným prútom.



(c) www.pediguj.sk

Príprava osnov

Keď už vieme dĺžku osnov, nastriháme si ich taký počet, koľko máme otvorov v dne + 2, 3 osnovy naviac. Pri zakladaní osnov sa nám môže stať, že sa osnova zlomí vinou nekvalitného materiálu a s rozpracovaným košíkom v ruke sa nám zle strihajú náhradne osnovy. Ak sú osnovy ohnuté do oblúka tak ich namočím a prigumičkujem na rovnú tyčku a nechám trochu obschnúť, tým sa vyrovnajú a pekne stoja. Rozhodne sa potom ľahšie opletajú, ako keď sú poskrúcané. Ak ste na osnovy použili relatívne rovné prúty tak ich pred založením osnov postavím do zaváraninového pohára s vodou a odtiaľ ich vyťahujem a hneď pletiem. Ľahšie sa potom ohýbajú. Nezabudnite, že počas pletenia je potrebné mať osnovy a aj pletacie prúty vlhké.



Opletacie prúty ako aj osnovy pred samotným pletením namáčame vo vlažnej vode asi 3-4 minutky. Po namočení je pedig mäkký a pružný. Ak ho necháte dlho namočený, môže zošednúť a má tendenciu sa lámať a chlpatieť. Počas pletenia materiál schne a je dôležité ho opakovane navlhčiť. Buď ponorením košíku do nádoby s vodou alebo postrekovačom s vodou. Dno samozrejme nenamáčame – môže sa zničiť alebo skrútiť a ak ste na dno použili servítkovú techniku, tak sa poškodí! Po ukončení pletenia je vhodné košík vysušiť.

Ošetrovanie košíkov

Pedig je prírodný materiál (viď. Čo je pedig.pdf) a preto by sa nemal vystavovať vyššej vlhkosti a vysokým teplotám a ani výrobky z neho. Košíky nie je vhodné nechávať vo vonkajšom prostredí.
Pre bežnú údržbu košíkov stačí omiesť kartáčom alebo pretrieť vlhkou handrou a dobre vysušiť. Pri farebných košíkoch opatrne, aby ste nezmyli aj farbu.
Ak vám košík zošedne alebo dokonca začne plesnivieť pomôže slabý roztok SAVA, alebo roztok kyseliny citrónovej, poprípade soda. Košík namočíme do roztoku a hubkou alebo jemný kartáčom vyčistíme. Pri farebných košíkoch sa ale zmyje farba, takže opatrne!

Ak si netrúfate začať s pletením sami, dohodnite si kurz pletenia na www.pediguj.sk alebo na tel.č. 0905 752 258